

## Beschreibung

Sabatack® 715 ist ein dauerhaft elastischer, (luft-)feuchtigkeitsaushärtender 1-Komponenten-Klebdichtstoff mit geringer Standfestigkeit auf MS-Polymer-Basis für die Verklebung verschiedener (Platten-)Materialien.

## Anwendungsgebiet

In verschiedenen Industriezweigen einsetzbar, in denen Materialien und Paneele dauerhaft elastisch verklebt und/oder starke Bewegungseinwirkungen aufgenommen werden müssen, beispielsweise im Fahrzeug- und Karosseriebau, bei der Marine und im Wohnungs- und Wirtschaftsbau. Unter anderem als Vollflächenverklebung geeignet, vorausgesetzt eines der verwendeten Trägermaterialien ist porös. Wird oft in Bodenplatten für Transportmittel, Schiffsdecks aus Holz oder PVC und Paneelen für den Innenbereich eingesetzt.

## Vorteile

- Lange klebeoffene Zeit, ca. 60 Minuten
- Mit einem Zahnpachtel einfach zu verarbeiten
- Breites Haftungsspektrum
- Keine Blasenbildung, geruchsarm
- Salzwasser- und witterungsbeständig
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen

## Verarbeitung

Zur Verarbeitung, Überlackierbarkeit und Vorbehandlung des Untergrunds verweisen wir auf die betreffenden anwendungsbezogenen Infoblätter und Vorbehandlungstabellen.

## Technische Daten

<b>Basis</b>	MS-Polymer, (luft-)feuchtigkeitsaushärtend
<b>Dichte</b> (EN 542)	ca. 1.310 kg/m <sup>3</sup>
<b>Hautbildungszeit</b> (23 °C, 50 % RLF)	ca. 15 Minuten
<b>Klebeoffene Zeit</b> (23 °C, 50 % RLF)	ca. 60 Minuten
<b>Durchhärtungszeit</b> (23 °C, 50 % RLF)	ca. 2 mm/24 Std.
<b>Shore-A-Härte</b> (EN ISO 868)	ca. 35
<b>Volumenänderung</b> (EN ISO 52451)	< 5 %
<b>Modul bei 100 % Dehnung</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 1,1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zugfestigkeit (Fmax)</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 2,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Bruchdehnung</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 250 %
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mindestens +5 °C, höchstens +35 °C
<b>Lagertemperatur</b>	mindestens +5 °C, höchstens +25 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	mindestens -30 °C, höchstens +80 °C

## Bestellinformationen

<b>Verpackung</b>	Beutel
<b>Inhalt</b>	600 ml (Verpackung 15 Stück)
<b>Farbe</b>	schwarz (vergleichbar mit RAL 7021)
<b>Artikelnr.</b>	101203 AAN
<b>Haltbarkeit</b>	15 Monate (in ungeöffneter Verpackung)

Andere Verpackungen und Farben auf Anfrage lieferbar. Bei Großverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.

## Sicherheitsinformationen

Für weitere Informationen zur Sicherheit verweisen wir auf das entsprechende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

