

LATEX VERDICKER

LATEX ADDITIV

01/19
Januar 2019

:: CHARAKTERISTIK

Latex-Verdicker ist ein Zusatzstoff zur Eindickung von Latex-Abformmasse.

:: EINSATZGEBIET

Durch die Zugabe von Latex-Verdicker ist es möglich, schneller größere Schichtdicken zu erzielen; die gewünschte Stärke wird in weniger Arbeitsgängen erreicht. Das Gemisch härtet geringfügig langsamer aus als reine Latex-Abformmasse.

:: PRODUKTDATEN

Materialdaten

Farbe	bräunlich transparent
Viskosität	ca. 600 mPa.s
Spezifisches Gewicht	ca. 1,0 g/cm ³
Zugabemenge	10 – 30 % zur Latex-Abformmasse
Lagerung (kühl und trocken)	mindestens 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

:: VERARBEITUNG

Latex-Verdicker wird, je nach Bedarf, in Verhältnissen zwischen 10 und 30 % mit der Latex-Abformmasse vermischt. Die erste Schicht darf nicht mit dem Latex-Verdicker eingestellt werden, die Aushärtung von Zellan oder Gips wird dadurch stark gebremst. Der Verdicker kann nicht ohne die Latex-Abformmasse verwendet werden. Zwischen den einzelnen Schichten soll eine Wartezeit von 20 - 25 Minuten eingehalten werden.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.deSITZ DER GESELLSCHAFT
UetersenAMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim RohdeNIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, KolbermoorQualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015