

:: YC FINISH OIL 2 (ChemVerbotsV)

CHARAKTERISTIK

FINISH-OIL 2 enthält natürliches Kriechöl und wird zur abschließenden, farblosen Klarbeschichtung des mit BASIC-OIL 1 getränkten Holzes im Innen- und Außenbereich angewendet. FINISH-OIL 2 erzeugt einen starken und glänzenden Anstrich, der aber wesentlich elastischer als herkömmlicher Lack ist. Das Öl besitzt gute Penetrations- und gute Verlaufeigenschaften. Die Maserung des Holzes kommt wieder voll zur Geltung. Die dünne, zäh-elastische Beschichtung wird nicht rissig, spröde, von Wasser unterwandert und schließlich zum Abblättern gebracht wie bei herkömmlichen Lacken.

EINSATZGEBIET

Abschlussbehandlung für mit BASIC-OIL 1 behandelte Flächen für Rumpf und Aufbauten im Überwasserbereich. FINISH-OIL 2 kann auch allein angewendet werden. Dann entsteht nur eine Oberflächenfüllung z.B. für eine Sperrholz-Kanten-Versiegelung.
Nicht für ständig wasserbelastete Bereiche geeignet!

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 1 L, 3 L- Gebinde

Farbton: transparent, leicht gelblich im Gebinde

Dichte: 0,90 kg/L

Verbrauch: 0,07 L /m² (je Anstrich)

ca. 0,5 L (bei 6-8 Anstrichen)

Ergiebigkeit: 14-15 m² / L (je Anstrich)

VERARBEITUNG

FINISH-OIL 2 wird 2 bis 3 Tage nach der endgültigen Sättigung mit BASIC-OIL 1 aufgetragen. Hochstehende Holzfasern vor der Behandlung abschleifen. Das Material wird in 6 bis 8 Anstrichen mit einem weichen Flachpinsel auftragen. Wartezeit zwischen den einzelnen Anstrichen: mind. 12 Stunden. Unebenheiten vor dem letzten Anstrich mit feinstem und mit BASIC-OIL 1 getränkten Nassschleifpapier glätten (Körnung 320). FINISH-OIL 2 Beschichtungen können noch bis zu 4 Wochen, ohne dass ein Haftschliff nötig ist, überstrichen werden. Eventuelle Verschmutzungen müssen jedoch vorher mit geeigneten Reinigern wie z.B. Brennspiritus entfernt werden. FINISH-OIL 2-Beschichtungen 2 bis 3 Tage vor der ersten Belastung trocknen lassen. Evtl. vor dem Betreten die durchgetrocknete Beschichtung mit kaltem Wasser abhärten. Feine Kratzer in der Beschichtung aus FINISH-OIL 2 können mit BASIC-OIL 1 durch Polieren entfernt werden. Kleine beschädigte Stellen in der FINISH-OIL 2-Beschichtung müssen mit BASIC-OIL 1 angefeuchtetem Naßschleifpapier glatt geschliffen und erneut mit FINISH-OIL 2 beschichtet werden.

Beschichtungen aus FINISH-OIL 2 werden nur sehr langsam abgebaut (ca. 1 Anstrich pro Jahr). Die Oberfläche zur jährlichen Filmverstärkung zuerst anschleifen mit feinem und mit BASIC-OIL 1 angefeuchtetem Nassschleifpapier. Darauf folgend mit 2 Anstrichen (zum Ersatz der abgewitterten und der abgeschliffenen Schicht) FINISH-OIL 2 (Wartezeit zwischen den Anstrichen mind. 12 Stunden) behandeln. FINISH-OIL 2 sollte grundsätzlich nicht bei direkter starker Sonneneinstrahlung verarbeitet werden. Die Beschichtung hält solange, wie dieser jährliche Schutz vorgenommen wird und muss nicht abgezogen und komplett erneuert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Mit Ölen aus der Yachtcare-Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de